KLUG CONSERVATION

Klebebänder

aus Gewebe – mit Gummierung

Beschreibung:

Schirtingklebeband für die Herstellung von Passepartoutmontagen, Mappen, Grafikbetten u.a. sowie für die konservierende Bildeinrahmung.
Frei von säurebildenden Substanzen.
Flächengewicht von Gewebeklebeband mit Gummierung ca. 160 g/m², Gummierung auf Basis Kartoffelstärke im neutralen Bereich, ohne Weichmacher und weitere Zusätze.

Lagerformate:

Breiten 3, 4, 5 und 6 cm; Länge 50 m

Einsatzbereich:

Herstellung von Passepartoutmontagen, Mappen, Graphikbetten und für die konservierende Bildeinrahmung.

Materialeigenschaften:

alterungsbeständig
aus Baumwollgewebe (Kattun)
Flächengewicht ca. 160 g/m²
22 Kettfäden, 14 Schussfäden
Imprägnierung auf Basis Stärke und Talkum im neutralen pH-Bereich
Nassklebebeschichtung einseitig auf Basis Kartoffelstärke
ohne Weichmacher
pH ca. 7,0
ohne weitere Zusätze
reversibel im Gegensatz zu Selbstklebebändern
Farbe Weiß, gummierte Seite ist leicht gelblich

Sonstiges:

Der Klebstoff wird durch Anfeuchten aktiviert. Nach dem Trocknen, gute, permanente Haftung. Durch erneutes Anfeuchten im Gegensatz zu Selbstklebebändern mit Wasser wieder ablösbar. Zum Ablösen die Oberfläche des Klebebandes 5 – 10 min befeuchten und anschließend wieder abziehen.

Verarbeitungshinweise:

Bitte beachten Sie beim Befeuchten des Schirtingklebebandes, dass Sie die gummierte Seite mit einem feuchten Schwamm oder einem Befeuchtungsapparat gleichmäßig, jedoch nicht zu stark befeuchten. Sie erkennen die gummierte Seite durch gegeneinander legen der Vor- und Rückseite. Die gummierte Seite ist leicht gelblich. Bitte vermeiden Sie unbedingt das vollständige Eintauchen des Schirting-klebebandes in eine Wasserschale. Der Klebstoff löst sich in diesem Fall vom Gewebeträger. Bewährt hat sich die Befeuchtung mittels einer mit Schwämmen befüllten und in der obersten Lage mit einem Schwammtuch abgedeckten Kunststoffschale. (siehe Bilder Seite 1)

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter klug-conservation.de bereit.

© KLUG-CONSERVATION, 2013; Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Verarbeitungseigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.