KLUG CONSERVATION

Klebebänder

aus Papier

Beschreibung:

Papierklebeband für die Herstellung von Passepartoutmontagen, Mappen, Grafikbetten u. a. sowie für die konservierende Bildeinrahmung. Frei von säurebildenden Substanzen.
Rohpapier Flächengewicht ca. 60 g/m², Gummierung auf Basis Kartoffelstärke ohne Weichmacher oder andere schädliche Zusätze, ca. 10 g/m²,
Gesamt Flächengewicht ca. 70 g/m²

Lagerformate:

Breiten 2,5 und 5,0 cm; Länge 50 m

Einsatzbereich:

Herstellung von Passepartoutmontagen, Mappen, Grafikbetten und für die konservierende Bildeinrahmung

Materialeigenschaften:

Rohpapier mit 60 g/m²
100 % gebleichte Zellulose
ohne Verwendung von Recyclingfasern
frei von verholzten Fasern
Kappa-Zahl 1 – 2 = ligninfrei
pH-Wert ca. 7,0 (nach DIN ISO 6588-1) = säurefrei
ohne Alkalipuffer
Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
ohne optische Aufheller
Nassklebebeschichtung auf Basis Kartoffelstärke mit ca. 10 g/m²
ohne Weichmacher oder andere schädliche Zusätze
pH-Wert ca. 7,0
Farbe weiß, gummierte Seite leicht gelblich

Sonstiges:

Der Klebstoff wird durch Anfeuchten aktiviert. Nach dem Trocknen gute, permanente Haftung. Durch erneutes Anfeuchten im Gegensatz zu Selbstklebebändern mit Wasser wieder ablösbar. Zum Ablösen die Oberfläche des Klebebandes 5 – 10 min befeuchten und anschließend abziehen.

Verarbeitungshinweise:

Bitte beachten Sie beim Befeuchten des Papierklebebandes, dass Sie die gummierte Seite mit einem feuchten Schwamm oder einem Befeuchtungsapparat gleichmäßig, jedoch nicht zu stark befeuchten. Sie erkennen die gummierte Seite durch Nebeneinanderlegen der Vorder- und Rückseite.
Die gummierte Seite ist leicht gelblich. Bitte vermeiden Sie unbedingt das vollständige Eintauchen des Papierklebebandes in eine Wasserschale. Der Klebstoff löst sich in diesem Fall vom Papierträger. Bewährt hat sich die Befeuchtung mittels einer mit Schwämmen befüllten und in der obersten Lage mit einem Schwammtuch abgedeckten Kunststoffschale. (siehe Bilder)
Beachten Sie bitte, dass die endgültige Klebkraft erst nach dem vollständigen Trocknen der Klebeverbindung erreicht wird.

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter klug-conservation.de bereit.

© KLUG-CONSERVATION, 2013; Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Verarbeitungseigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.